

「スーパートップコートSD」品質規格書

商品名	スーパートップコート SD
型式コード	STPSD
外観	乳白色液体
粘度 (mPa・s)	1,500mPa・s 以下

日本建築仕上材工業会	ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆☆
登録番号		2212011

主成分		アクリルウレタンエマルジョン
包装		主剤 800g (1 袋) + 硬化剤 200g (1 袋) / ケース
使用方法	混合方法	- 主剤と硬化剤を 4 : 1 の割合で十分に攪拌する。 - Texage-P に塗布する場合、さらに 200g~500g の間で加水して調整する。
	塗布方法	【ルミデコール SOLID に塗布する場合】 - ウールローラー（短毛）で 2 回塗りで均一に塗布する。 (1 回目と 2 回目の塗装間隔は 2 時間を標準とする。) 【Texage-P に塗布する場合】 - ウールローラー（短毛）で 1 回塗りで均一に塗布する。
	標準塗布面積	【ルミデコール SOLID に塗布する場合】 - 約 6 m² / ケース 【Texage-P に塗布する場合】 - 約 10 m² / ケース
有効期限（使用期限）		1 年間

以上