

年 月 日

四国化成建材株式会社

## 「砂王 SK セレクトカラー仕様(基材、ボンド)」成分表

## ● 主たる構成材料 (※印は有機物)

## 基材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材 (珪砂)	90<
無機質粉体 (タルク等)	2~3
無機質顔料 (酸化チタン)	1~2
※ 有機質添加剤 (増粘剤 等)	※ 1~2

※有機質分 1~2% 無機質分 98~99%

## 合成樹脂エマルション(ボンド)

構成材料名	配合率(重量%)
※ ポリ酢酸ビニル系エマルション(固形分)	※ 40~50
水	45~50
※ 有機質添加剤 (防腐剤 等)	※ 5~10

※有機質分 50~55% 水 45~50%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。

以上