

「ルミデコール SILKY」品質規格書

●製品仕様

商品名	ルミデコール SILKY	
型式コード	LMSK-S□□□□（□□はカラー番号）	
	主成分	セメント・砂・アクリルエマルション
正味質量	基材	6,000g/袋
	合成樹脂エマルション	1,400g/袋
	SK セレクトカラー	150g/袋
使用方法	調合	基材＋合成樹脂エマルション＋SK セレクトカラー
	標準加水量	－（加水無し）
	標準塗布面積	3.3 m ² /袋
	標準塗り厚	1.0～1.5 mm
包装	梱包単位	基材 2 袋＋合成樹脂エマルション 2 袋/ケース SK セレクトカラー 2 本
有効期間（使用期限）		製造日より 6 か月
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2608021

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異状なし
付着強さ	標準状態	0.3 N/mm ² 以上。	1.9
耐摩耗性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異状なし
耐変退色性		表面にひび割れ、はがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること。	異状なし (4～5号)
耐アルカリ性A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	異状なし
耐衝撃性		表面のひび割れ、著しい変形及び剥がれがないこと。	異状なし

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の内装薄塗材 E 試験に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上