

「PaveOne」品質規格書

●製品仕様

商品名	PaveOne	
型式コード	PVO-□□(□□はカラー番号)	
主成分	セメント	
正味質量	12,500g/袋	
包装	梱包単位	1 袋
有効期間(使用期限)	製造日より 6 か月	
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2608022

●使用方法

		PaveOne 洗い出し			PaveOne 洗い出し (後施工タイプ)	PaveOne 三和土
		①M 骨材	②F 骨材	③S 骨材	④M 骨材(既設) ^{※1}	⑤珪砂
配合	PaveOne	12,500g/袋	12,500g/袋	12,500g/袋	12,500g/袋	12,500g/袋
	骨材	25,000g/袋	25,000g/袋	22,000g/2 袋	—	25,000g/袋
	水	5ℓ	5ℓ	5ℓ	3.8ℓ	5.5ℓ
標準塗布面積		1.3m ²	1.3m ²	1.6m ²	6.0m ²	1.1m ²
標準塗厚		12.0mm	12.0mm	9.0mm	10.0mm ^{※2}	15.0mm

※1 既設の「リンクストーン」(M 骨材)

※2 「リンクストーン」(M 骨材)の標準塗厚

●物性

試験項目	測定値					試験方法
	①	②	③	④	⑤	
温冷繰返し試験	異状無し					JIS A 6909 に準拠
促進耐候性試験	異状無し					ウェザーメーター2,500hr
ラベリング試験※ ¹ (cm^2)	0.5	1.2	1.3	0.4	2.3	日本道路建設業協会 ラベリング試験
接着試験※ ² (N/mm^2)	1.0	1.5	1.5	1.5	1.2	建研式引っ張り試験機による
圧縮強度※ ³ (N/mm^2)	43.4	46.0	42.7	9.7	37.7	JIS R 5201 に準拠
曲げ強度※ ³ (N/mm^2)	4.9	6.4	6.5	5.6	6.3	JIS R 5201 に準拠

※1 材齢 14 日で試験を実施

参考)・国土交通省北海道開発局標準値(摩耗量 1.3 cm^3 以下)

・NEXCO 高速道路表層の耐摩耗性合格基準値(摩耗量 0.7 cm^3 以下)

※2 材齢 14 日

※3 材齢 28 日

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上